

Toplac Acabados

Esmalte marino brillante premium de alta durabilidad



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Toplac is a premium gloss marine enamel for all substrates above the waterline. Es fácil de aplicar y contiene filtros ultravioletas para aumentar su durabilidad.

- * Gama de brillantes colores
- * Estructura química única para conseguir una alta durabilidad y calidad
- * Excelente fluidez

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YKA027-Cream, YKA139 - Woodward Green, YKA151 - Platinum, YKA184-Med. White, YKA187-Ivory, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire Red, YKA905-White 905, YKA923-Squall Blue, YKB000-Snow White, , YKB914-Azul Oxford, YKB993-Danube Blue, YKE938-Atlantic Grey, YKF684-Mauritius Blue, YKB830-Sapphire Blue, YKF991-Bounty, YKJ292-Amarillo, YKS087-Rochelle Red, YKS101-Lauderdale Blue, YKS299-Donegal Green, YKS936-Bondi Blue, YKT541-Jet Black, YKU898-Rustic Red. Para más información, consulte la carta de colores.
Acabado	Alto brillo
Densidad	1.1
Sólidos en volumen	51%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 año(s)
VOC	404 g/l
COV Compuestos Orgánicos Volátiles (Disolvente EU)	367.3 gr/kg Directiva EU Emisión de Disolventes (Council Directive 1999/13/EC)
Tamaño del envase	375 ml, 750 ml, 2.5 l Nota: No todos los colores, ni todos los tamaños están disponibles en todos los países. Consulte con su Representante Técnico local para más información.

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Seco al Tacto	6 horas	3 horas	2 horas	1 horas

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
Recubierto por	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Toplac	24 horas	4 días	16 horas	3 días	8 horas	2 días	6 horas	1 días

APLICACIÓN Y USO

Preparación

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

En buen estado: Lave con un detergente adecuado, aclare con agua dulce y déjelo secar. Lijar con papel de grano 280-320P.

En mal estado: Elimine todos los revestimientos anteriores y aplique una imprimación al sustrato.

IMPRIMACIONES: La preparación del sustrato se aborda en la ficha técnica de la imprimación.

MADERA SIN TRATAR: Lije hasta que quede liso con un grano 80-180 y después pase un papel de lija del 280. Limpiar todo el polvo creado al lijar utilizando una brocha, trapos etc. Si se limpia o desengrasa la superficie con disolvente, dejar evaporar antes de proceder a la aplicación de la primera capa. Imprimir con Yacht Primer o Clear Wood Sealer (secado rápido).

ACERO: Desengrasar con disolvente o con Super Cleaner. Chorrear a estándar Sa 2½ - casi a metal blanco. Si no es factible un chorreado, preparar la superficie con disco 24/36 P con desbravadora hasta conseguir un metal con una preparación homogénea y con una rugosidad de entre 50 a 75 micras. En las zonas difíciles utilice una lijadora angular. Limpiar completamente y dejar secar. Imprimir con Yacht Primer.

ALUMINIO: Desengrasar con disolvente o con Super Cleaner. Lijar con grano 60-120 (lija compatible con aluminio).

Limpiar completamente y dejar secar. Imprimir con Yacht Primer, tan pronto como sea posible (intervalo de 8 horas).

FIBRA DE VIDRIO: Desengrasar con disolvente o con Super Cleaner. Lijar con grano 180-220. Limpiar completamente y dejar secar. No requiere imprimación- aplicar Pre-Kote directamente sobre GRP.

GELCOATS USADOS, GASTADOS O ENVEJECIDOS: Debido a su mayor porosidad, aumenta el riesgo de que atrape humedad o disolvente, lo que puede dar lugar a la formación de ampollas. Con el fin de reducir este riesgo, se recomienda aplicar 3 capas de Interprotect para sellar el gelcoat. Recubra el Interprotect aplicado con fondo Perfection

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

Toplac Acabados

Esmalte marino brillante premium de alta durabilidad



	Undercoat antes de la aplicación del acabado. TODO TIPO DE sustratos: Utilice Pre-Kote para la capa base.
Método	Lije la capa base con un papel de lija seco o al agua, de grano 320-400, hasta que quede lisa. Quite el polvo con un trapo. Aplique 1-3 capas..
Consejos	Mezcla Agítelo bien antes de usar. Disolvente Disolventes N°1 (Brocha/Rodillo), Disolvente 910 (APLICACIÓN A PISTOLA SÓLO PARA USO PROFESIONAL.). Disolución Puede diluirse de 0 a 10% para facilitar su aplicación. La disolvente más fina se puede ajustar con las condiciones climáticas. Limpiador Disolventes N°1. Control de ventilación y humedad Aplicar con buena ventilación y ambiente seco.
Algunos puntos importantes	Toplac puede decolorarse si se utiliza a temperaturas superiores a 80°C. No es adecuado para superficies permanentemente sumergidas. No utilizar por debajo de 5°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del producto debe estar entre 15°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C. Evite su aplicación a última hora de la tarde, dado que la condensación puede provocar una pérdida de brillo durante la cura, que tendrá lugar a lo largo de la noche.
Compatibilidad/sustratos	Utilizar sobre superficies convenientemente preparadas y ya imprimadas o sobre los anteriores programas de pintura.
Número de capas	Aplicar 2-3 capas. Sólo 1 capa puede ser necesaria para retoque / reparación.
Rendimiento	(Teórico) - 13.33 m²/l (Práctico) - 12 m²/l con brocha, 8 m²/l a pistola
DFT recomendado por capa	38 micras seco
WFT recomendado por capa	75 micras húmedo
Métodos de aplicación	Pistola convencional, Rodillo, Brocha Si pasa el rodillo, utilice uno delgado y de lanilla, y "limpie a pincel" con una brocha limpia de pelo natural.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento	INFORMACIÓN GENERAL: Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Toplac, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. TRANSPORTE: Toplac debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.
Seguridad	GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Toplac a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.</i>

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.