

# NAUTIX GRIP

Antideslizante transparente - dos componentes



## DESCRIPCIÓN

NAUTIX GRIP es una pintura translúcida antideslizante formulada para asegurar un anclaje de calidad bajo los pies, ideal para las superficies muy a menudo solicitadas tal como la cubierta del barco.

NAUTIX GRIP se constituye de componentes de alta gama, que le dan sus características de dureza, de resistencia contra la abrasión en medio ambiente marino y contra los productos químicos.

## CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
<b>Proporción de mezcla:</b>	
- Volumen	3 base / 1 endurecedor
- Peso	85 base / 15 endurecedor
Poder cubriente	8m <sup>2</sup> /kg (rodillo)
Punto de inflamación	23°C < PI < 55°C
Envases	0.5 kg – 3kg
A utilizar antes de	5 años
Diluyente	Nautix DP
Colores	transparente

### TIEMPOS DE SECADO (espesor húmedo recomendado de 120µm)

Temperatura (°C)	10°	15°	20°	25°	30°
Tiempo útil de aplicación	5h	4h	3h	2h30	2h
Secado al tacto	3H	1h30	1H	30min	20min
Entre 2 capas	7H	5H	3H	2H	1H30
Seco para funcionar	10H	7H	4H	3H	2H

(\* Intervalos de repintado aconsejados. Consultar párrafo « Procedimiento » para más información)  
h=horas min=minutos

## SUPERFICIE

- Poliéster, Acero, Aluminio, Madera, Plexiglás.

## PROTECCIÓN DE LOS OPERARIOS

- Trabajar en un lugar bien ventilado, poner ropa de protección, guantes, gafas y una máscara adaptada.
- Ante toda utilización, leer con atención esta ficha, la etiqueta y las informaciones relativas al producto.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SopORTE desnudo

- Desengrasar con Nautix SD, limpiar, secar.
- Deslustrar con P120.
- Aclarar con agua dulce y dejar secar.

### Pintura ya existente

- Comprobar la superficie. Para poder recubrir una pintura, ésta no tiene que despegarse ni desconcharse. Raspar con una espátula en varios lugares para verificar el comportamiento del soporte.
- SopORTE en buen estado
  - Eliminar la suciedad con un detergente : chorro de alta presión o brocha.
  - Desengrasar con Nautix SD y deslustrar con P120
  - Aclarar con agua dulce y dejar secar.
- SopORTE en mal estado
  - Decapar y desengrasar con Nautix SD
  - Deslustrar con P80-120
  - Aclarar con agua dulce y dejar secar.
  - Aplicar 1 a 2 capas de U2 o de L2 y dejar secar a corazón.
  - Deslustrar la superficie con P240.
  - Aclarar con agua dulce y dejar secar.

### Consejos específicos

#### Elegir la subcapa adaptada:

Para una mejor apariencia, prefiera una subcapa blanca tal como U2 o como la laca L2 en el soporte que va a ser deslustrado con P120.

Importante : cuidado con el polvo en el entorno de proximidad

Respetar los tiempos de secado antes del recubrimiento.

### Compatibilidad

Importante : NAUTIX GRIP sólo es compatible con una subcapa o una pintura de dos componentes.

Para más información, véase las fichas técnicas relativas a cada producto.



# NAUTIX GRIP

Antideslizante transparente - dos componentes

## USO

- Métodos de aplicación: brocha, rodillo, pistolas Airmix o Airless.
- Aplicar entre 10 y 30°C (idealmente con una tasa de humedad inferior al 85%).
- No pintar soportes que presentan el menor riesgo de formación de condensación en la superficie (punto de rocío) : las temperaturas del aire ambiente, del soporte, y del producto deben acercarse al máximo.
- Evitar toda aplicación si las condiciones climáticas son desfavorables : viento fuerte, exposición directa al sol, altas/bajas temperaturas, fuerte humedad o lluvia.
- Privilegiar la evaporación natural de los disolventes y no calentar el aire ambiente después del inicio de la aplicación. No utilizar ventilación forzada dirigida directamente en la superficie.
- Mezclar bien antes de utilizar. Sólo mezclar la cantidad necesaria.
- Dejar reposar la mezcla 10 minutos antes de aplicar
- Limpiar el material con el diluyente DP

## PROCEDIMIENTO

### Rodillo

El uso de Nautix Grip puede revelarse delicado si no sigue las instrucciones siguientes :

- Utilizar el rodillo especial para imprimación y antideslizante. Aplicar con capas regulares y movimientos cruzados para un acabado perfecto. No intentar extender demasiado la pintura para que perdure mejor.
- Proceder por porciones de unos 60 cm de lado.
- Dilución no aconsejada. Añadir un 5% de Nautix DP si necesario.
- De 1 a 2 capas recomendadas

Para todo nuevo utilizador, aconsejamos un test sobre un soporte neutro antes del uso sobre el soporte definitivo.

Poder cubriente teórico: 8 m<sup>2</sup> /L.  
Espesor aplicado: 120µm húmedo/capa.

### Pistola Airmix (de gravedad) Uso profesional únicamente

- Dilución no aconsejada. Añadir un 5% de Nautix DP si necesario.
- Boquilla de 2,0 a 2,5mm. Evitar la aplicación de capas finas sino regulares.

Poder cubriente teórico: 8 m<sup>2</sup> /L.  
Espesor aplicado: 120µm húmedo/capa.

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

### Transporte y almacenamiento

- El producto debe transportarse y almacenarse en envases estancos e impermeables a disolventes.
- No exponer al aire libre, ni al sol, ni a temperaturas extremas. Para conservar el producto en buenas condiciones, cerrar las latas después de su uso, darles la vuelta y conservarlas entre los 10°C y 25°C. No exponer al sol.

### Seguridad

- Ante toda utilización, leer con atención esta ficha, la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Respetar las precauciones de empleo. Leer con atención los consejos de utilización indicados en la sección Higiene et Seguridad, disponibles igualmente ante Nautix y los distribuidores de la marca.
- Todos los operadores profesionales tienen que vestirse con ropa de protección apropiada : un traje de color que contrasta con el producto aplicado, un subtraje desechable con capucha, guantes apropiados y calzados de protección que protegen los miembros inferiores. Llevar una máscara respiratoria durante la pulverización.

### Residuos

- La eliminación de bidones vacíos y residuos manchados se realizará respetando la reglamentación local vigente. El tratamiento de los productos peligrosos, como por ejemplo el almacén, al vertedero o en los contenedores destinados a tal uso.
- No tirar los residuos por la alcantarilla o las vías fluviales. Utilizar las basuras puestas a disposiciones. Se aconseja dejar endurecer los residuos de pintura antes de tirarlos.

### General

- Las informaciones que aparecen en esta ficha no son exhaustivas. Toda persona que utilice este producto para otros fines que los recomendados, sin confirmación previa y por escrito por nuestra parte en cuanto a la viabilidad de tal uso, lo hará por su cuenta y riesgo eximiendo a Nautix de cualquier posible responsabilidad. Estas informaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Nautix – Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France  
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 info@nautix.com —

